

RAPPORT D'ESSAI
LABORATOIRE BETON

Feuille N° 6 / 12

CLIENT SOTUCAMA

Makthar Tunisie

DOSSIER N° LBL N°: 183 / 2007 BC N° Du 26/12/07

ECHANTILLON Echantillons de Pierres Marbrières

N° Affaire: 871 / 07

DATE D'EMISSION

10 JAN. 2008

Nature des essais Choc en cm

Nature des échantillons Echantillons de Pierres Marbrières

(Information client) Réf: Beige

DATE DE RECEPTION 26/12/07 Au CTMCCV

Date d'essai 02/01/08

RESULTATS

Essai	Choc
N° Eprouvette	Coefficient
1	65
2	60
3	60
Moyenne	62

Remarque: le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Le Chef de Département BETON

Brahim ENNAIFER

